ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΡΑΝΙΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Εμπορική ονομασία : **HANSTONE (HANWHA L&C Surfaces)**

Προέλευση: Ν. Κορέα

Μηχανικές ιδιότητες - Ενδεικτικά εργαστηριακά αποτελέσματα (*):

	Με μεγάλους κόκκους π.χ.:	*Με μικρούς κόκκους π.χ.:*	
Απορρόφηση ύδατος	*0,02%*	*0,01%*	*EN-14617-1:2005*
Πορώδες	*0,04%*	*0,02%*	*EN-14617-1:2005*
Φαινόμενη πυκνότητα	*2450 kg/m^3*	*2380 kg/m^3*	*EN-14617-1:2005*
Αντοχή σε κάμψη	*32,4 MPa*	*62,3 MPa*	*EN 14617-2:2008*
Αντοχή σε θλίψη	*218,1 MPa*	*271,8 MPa*	*EN 14617-15:2005*
Αντίσταση στην ολίσθηση (coefficient of friction)	*Dry: 50 Wet: 10*	*Dry: 46 Wet: 9*	*EN 14231:2003*
Αντίσταση στην απότριψη	*17,7 mm*	*19,7 mm*	*EN 14617-4:2005*
Αντίσταση σε θερμικό σόκ	*Απώλεια μάζας 0,01%*	*Απώλεια μάζας 0%*	*EN 14617-6:2005*
Αντοχή στην κρούση	*3,09 J (Thickness:19,5 mm)*	*6,95 J (Thickness:17,9 mm)*	*EN 14617-9:2005*
Συντελεστής γραμμικής θερμικής διαστολής	*17,23 (10^{-6}/°C)*	*18,05 (10^{-6}/°C)*	*EN 14617-11:2005*

(*) Τα στοιχεία αυτά βασίζονται σε πληροφορίες που μας παρέχει ο κατασκευαστής. Ωστόσο δεν αποτελούν εγγύηση για τα ειδικά χαρακτηριστικά μιας συγκεκριμένης παρτίδας προϊόντος και δε συνιστούν νομικά έγκυρη συμβατική σχέση.

Χαλάνδρι, 3/3/2016

Κεντρικά γραφεία Αθηνών
Κηφισίας 364 & Δελφών 1, 15233 Χαλάνδρι
Τηλ: 212 2229100 / Fax 212222 9199

Εργοστάσιο Θήβας
80ο χλμ. Νέας Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας,
32200 Ύπατο Θηβών
Τηλ: 22620 71713 / Fax 22620 71735

Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης
Θερμαϊκού 17 Σταυρούπολη
56430 Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 684717, 688131-2 / Fax 2310 684718

Υποκατάστημα Κρήτης
Ειρήνης & Φιλίας 56
71410 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ: 2810 373390 / Fax 2810 317230

website: http://www.hellenic-granite.gr